Abziehlack transparent

Glasklarer Schutz für Scheiben und Leuchten

glasklar	7,5 m²/kg	< 4 %	1 Schicht
trocknet klar-transparent – das Licht bleibt hell	Ergiebigkeit bei 115 µm nass	organische Lösemittel – wasserverdünnbar	einschichtig auftragen, fertig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Beschichtungsstoff / Einsatzbereich	Glasklarer Abziehlack, der einen festen Film ergibt
Bindemittelbasis	Copolymer-Lösung

- wasserverdünnbar
- unter 4 % organische Lösemittel
- enthält keine freien Silikone
- trocknet glasklar und glänzend
- für Glas, Kunststoffglas und Kunststoffe
- auch auf blankem Metall und lackierten Flächen
- gut beständig gegen viele Lacklösemittel
- zum Spritzen oder Rollen

ANWENDUNG

Temporärer Schutz für Glasscheiben, Leuchtenabdeckungen und Sichtfenster in Spritzkabinen und ähnlichen Bereichen. Der Spritznebel bleibt auf dem Film. Ist die Scheibe verschmutzt, ziehen Sie den Film ab und tragen neu auf.

Der Abziehlack ist gegen viele gängige Lacklösemittel (z. B. Aromaten, Aliphaten, Ester, Ketone) relativ gut beständig; der Film bleibt fest und abziehbar. In einigen Fällen quillt er leicht an. Ist die Lösemittelbeständigkeit wichtig, testen Sie vorab unter Praxisbedingungen.

Bitte beachten: Der getrocknete Film bleibt mit Wasser wieder anlösbar. Deshalb nur für Innenräume – nicht für den Außeneinsatz und nicht für Räume mit sehr hoher Luftfeuchte. Gegen Overspray von Wasserlacken ist er ausreichend beständig, nicht aber gegen direktes Anspritzen. Auf ungeschütztem Eisenblech oder Gusseisen können Rostflecken entstehen.

UNTERGRUND

Geeignet	Glas, Kunststoffglas, Kunststoffe, blanke Metalle, lackierte Flächen
Vorbereitung	trocken, fett- und staubfrei

TECHNISCHE DATEN (BEI +20 °C)

Festkörper	ca. 21 % Gewicht · ca. 17 % Volumen
Dichte	ca. 1,06 g/ml
Empfohlene Schichtdicke	115 µm nass = 20 µm trocken
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 7,5 m^2/kg – nur einschichtig verwenden
VOC-Gehalt (ISO 11890-2)	ca. 11 g/l
Farbton / Glanzgrad	farblos / glänzend
Trocknung	ca. 2 Stunden bei 20 °C und ca. 60 % rel. Feuchte. Der zunächst trüb-weiße Film wird beim Trocknen klar.
Überlackierbar	nein – nur einschichtig einsetzen
Lagerstabilität	mind. 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei +5 °C bis +35 °C – frostfrei lagern
Gebinde	25 kg, 10 kg und 5 kg

Temperatur: Objekt-, Material- und Raumtemperatur sollten über +15 °C liegen, auch während der ganzen Trocknung. Sonst trocknet der Lack deutlich langsamer und wird dickflüssig. Hohe Luftfeuchte verzögert die Trocknung stark – sorgen Sie dann für gute Lüftung.

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur	mind. +10 °C (besser über +15 °C), rel. Luftfeuchte max. 85 %, Taupunkt beachten
Verdünnung	Wasser
Reinigung der Geräte	Wasser

Spritzen (Fließ- oder Druckbecher)

Düse	1,6–1,8 mm
Materialdruck	0,2–0,5 bar
Zerstäuberluft	ca. 3 bar
Spritzviskosität	+ 30 % Wasser

Rollen

Rolle	Schaumstoffkern mit Mikrovlies
Verdünnung	unverdünnt
Schicht	mind. 20 µm trocken

SO GEHEN SIE VOR

- **Scheibe reinigen.** Trocken, fett- und staubfrei.
- **In einer Schicht auftragen** – gespritzt mit 30 % Wasser oder gerollt unverdünnt.
- **Dick genug:** rund 115 µm nass (20 µm trocken). Nur dann lässt sich der Film großflächig abziehen.
- **Trocknen lassen.** Der Film wird von trüb-weiß zu glasklar.
- **Abziehbarkeit prüfen** – von Zeit zu Zeit. Lässt sie nach, sofort abziehen. Temperaturen über 50–60 °C und direkte Sonne verkürzen die Standzeit.
- **Neu auftragen** statt überlackieren – der transparente Abziehlack ist nur einschichtig.

> **Im System:** Für die Kabinenwände nehmen Sie unseren Abziehlack weiß. Der transparente Abziehlack kommt auf Scheiben und Leuchten. Unseren Klebelack bitte nicht auf den transparenten Abziehlack auftragen – er ist dafür nicht geeignet.

KENNZEICHNUNG

Sicherheitstechnische Angaben: siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

Testmenge anfragen
Legen Sie vor dem ersten Einsatz eine Probefläche an.

0178 2699388
Hans-Jörg Ronsdorf berät Sie persönlich.

abziehlack.com
Verarbeitung, Mengen und das ganze System

Die Angaben beruhen auf Laborarbeit und Erfahrungen aus der Praxis und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie beraten unverbindlich. Da Untergrund, Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir keine Haftung für bestimmte Eigenschaften oder für Schäden aus der Verwendung. Prüfen Sie die Eignung für Ihren Einsatzzweck vorab mit einer Probefläche. Bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Anwender zu beachten. Die Angaben sind keine Eigenschaftszusicherung. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblatts verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.