Klebelack

Der Staubfänger – weiß oder transparent

dauerklebend	**9–15 m²/kg**	**0 %**	**5 ×**
bindet Staub und Spritznebel	nur dünn auftragen – geringe Mengen	organische Lösemittel – wasserverdünnbar	auffrischen innerhalb von 3 Monaten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Beschichtungsstoff / Einsatzbereich	Speziallack mit dauerklebender Oberfläche. Er fängt umherfliegende Staub- und Schmutzpartikel.
Bindemittelbasis	Copolymerdispersion

- wasserverdünnbar
- ohne organische Lösemittel
- enthält keine freien Silikone
- problemlos im Decklackbereich einsetzbar
- weiß: für helle Kabinenwände
- transparent: farblos
- geht beim Abziehen mit dem Abziehlack herunter
- seit Jahren bewährt bei Fahrzeugherstellern und Zulieferern

ANWENDUNG

Überall, wo Staub und Spritznebel stören: Wände und Decken von Lackierkabinen, Vorbereitungszonen und Trockenkammern. Der Klebelack hält Staub fest, bevor er auf Ihr Teil fällt.

> **Immer auf Abziehlack auftragen:** Tragen Sie den Klebelack auf unseren Abziehlack weiß auf. Dann ziehen Sie beide später zusammen trocken ab. Direkt auf der Wand lässt sich Klebelack nur mit Abbeizpaste entfernen. Auf dem transparenten Abziehlack für Scheiben ist er nicht geeignet. Bei anderen Abziehlacken kann es Probleme mit der Abziehbarkeit geben.

Klebewirkung	ca. 3 Monate bei Raumtemperatur; bei Wärme und viel Staub kürzer
Temperatur	mit Abziehlack bis ca. 80 °C (Zwischentrocknung mind. 12 Stunden); Klebelack allein bis 100 °C
Untergrund unter dem Abziehlack	lackierte Wandpaneele, Edelstahl, Zink, Glas – kein Stahl mit Flugrost

TECHNISCHE DATEN (BEI +20 °C)

	weiß 828-W1181-00	transparent 828-W0290-00
Festkörper	ca. 56 % Gew. · 51 % Vol.	ca. 48 % Gew. · 46 % Vol.
Dichte	ca. 1,11 g/ml	ca. 1,02 g/ml
Anlieferungsviskosität	dickflüssig, thixotrop	dickflüssig
Empfohlene Schichtdicke	100 µm nass = 50 µm trocken	60 µm nass = 30 µm trocken
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 9,2 m^2/kg	ca. 15 m^2/kg
Verarbeitungsart	Spritzen, Rollen, Streichen	Spritzen
VOC-Gehalt (ISO 11890-2)	0 g/l	0 g/l
Trocknung	fester Film mit dauerklebender Oberfläche nach ca. 1–2 Stunden	
Auffrischen	max. 5 × innerhalb von 3 Monaten mit sich selbst	
Lagerstabilität	mind. 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei +5 °C bis +35 °C – frostfrei lagern	
Gebinde	25 kg, 10 kg und 5 kg	

Temperatur: Objekt-, Material- und Raumtemperatur sollten über +15 °C liegen, auch während der Trocknung. Sonst trocknet der Lack deutlich langsamer. Hohe Luftfeuchte verzögert die Trocknung stark.

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur	mind. +10 °C (besser über +15 °C), rel. Luftfeuchte max. 85 %, Taupunkt beachten
Aufrühren	Vor Gebrauch intensiv rühren – dann wird er fließfähig und lässt sich ohne Wasser spritzen. Zu viel Wasser lässt ihn ablaufen.
Verdünnung	weiß: max. 5 % Wasser · transparent: unverdünnt
Reinigung der Geräte	sofort mit Wasser; angetrocknete Reste mit Lösemittel

Airless (große Flächen)

Düse	0,013–0,017″ (0,33–0,43 mm)
Materialdruck	weiß 150–200 bar transparent 100–150 bar

Druckbecher (kleine Flächen)

Düse	1,6–2,5 mm
Materialdruck	0,2–0,5 bar
Zerstäuberluft	3–5 bar

SO GEHEN SIE VOR

- **Abziehlack weiß auftragen** und mindestens 12 Stunden trocknen lassen.
- **Klebelack gut aufrühren.**
- **Dünn auftragen.** Mehr bringt nicht mehr: Der Lack bindet nur an der Oberfläche. Zu dicke Schichten sacken an senkrechten Wänden ab, vor allem bei Wärme.
- **Rollen (weiß):** Lammfellrolle o. ä., keine Schaumstoffrolle.
- **Auffrischen:** Wenn die Klebewirkung nachlässt, dünn nachlegen – bis zu 5-mal in 3 Monaten.
- **Abziehen:** Nach etwa 6 Monaten ziehen Sie Klebelack und Abziehlack zusammen ab.
- **Abdunstzonen** mit sehr hoher Lösemittelkonzentration: Eignung vorher prüfen.

> **Tipp für Trockner:** In KTL-Trocknern ist es für Abziehlack zu heiß. Bewährt hat sich: Nach der Reinigung eine Karosse oder ein Blech mit Klebelack beschichten und mehrmals durch die Anlage fahren, bis der lose Staub gebunden ist. Temperatur und Zeit beachten.

KENNZEICHNUNG

Sicherheitstechnische Angaben: siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

Testmenge anfragen
Legen Sie vor dem ersten Einsatz eine Probefläche an.

0178 2699388
Hans-Jörg Ronsdorf berät Sie persönlich.

abziehlack.com
Verarbeitung, Mengen und das ganze System

Die Angaben beruhen auf Laborarbeit und Erfahrungen aus der Praxis und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie beraten unverbindlich. Da Untergrund, Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir keine Haftung für bestimmte Eigenschaften oder für Schäden aus der Verwendung. Prüfen Sie die Eignung für Ihren Einsatzzweck vorab mit einer Probefläche. Bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Anwender zu beachten. Die Angaben sind keine Eigenschaftszusicherung. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblatts verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.